

Polietileno baja densidad grado PX22004

Identificación: PPQ-043

Parámetro	Unidad	Método de prueba	Valor
Índice de fluidez	g/10 mín.	ASTM D-1238-00	0.35 – 0.45
Densidad	g/cm ³	ASTM D-1505-98 ó ALKATHENE-25-1968	0.9210 – 0.9230
Color	-	NOM-E-139 (1986) ó ALKATHENE-48-1973	A
Corte	-	NOM-E-139 (1986) ó ALKATHENE-48-1973	A
Contaminación	-	NOM-E-139 (1986) ó ALKATHENE-48-1973	A
Película	-	NOM-E-139 (1986) ó ALKATHENE-68-1981	T

CUMPLIMIENTO FDA: Este material cumple con los requerimientos de la Food and Drug Administration de los Estados Unidos de América, Título 21.CFR177.1520. Esta regulación permite el uso y aplicación del producto en "Artículos y Componentes de Artículos que estén en contacto con alimentos".

Los valores típicos reportados son obtenidos en laboratorio bajo los métodos de prueba descritos, son una guía y no constituyen una garantía implícita o explícita para la aplicación de este producto.